



Wiener Strasse 7  
A - 3170 Hainfeld  
Telefon-Nr.: +43 664/220 82 15  
Telefax-Nr.: +43 2764/77 0 17  
[scheuher@klemont.co.at](mailto:scheuher@klemont.co.at)  
[www.klemont.co.at](http://www.klemont.co.at)

## Technisches Merkblatt Ofendicht 1200°C

Seite 1 von 2

### Produktumschreibung

Ofendicht 1200°C ist ein pastaförmiges Produkt dass durch trocknen aushärten bis eine harte, hochtemperaturbeständige Abdichtung.

### Einsatzbereiche

Abdichtung von Nahten und Anschlussfugen in Heizanlagen, offene Kamine und Ofen. Verkleben und Verfugen von feuerfesten Steinen.

### Anwendungseinschränkungen

Unter anderem nicht geeignet für Bewegungsfugen. Nicht Wasserfest.

### Vorbehandlung und Nachglätten

Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Sehr saugfähige Untergründe vorher leicht anfeuchten. Nachglätten mit einer neutralen Seifenlösung. Langsames erhitzen nach Aushärtung (nach etwa 48 Stunden) vorkommt Blasenbildung.

### Verfügbare Farbe

Schwarz.

### Verpackung

Kartuschen a´310 ml.

### Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

### Garantie

KleMont garantiert, dass seine Produkte, innerhalb der Haltbarkeit, mit der Spezifikation konform sind. Wir Haften entsprechend unserer Verkaufsbedingungen.

Für Folgeschäden haftet KleMont unter keinen Umständen.

# Technisches Merkblatt

## Ofendicht 1200°C

Seite 2 von 2

### Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse von unseren Tests und Erfahrung und sind von Allgemeiner Art. Sie enthalten jedoch keine Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

### Typische Werte

*Allgemein*

Basis			Natrium silicaat Sodium silicate
Verarbeitungstemperatur		°C	+15 / +40
Dichte		g/ml	2
Trockengehalt		%	80
Offene Zeit	23°C / 55% RF	min	5-10
Trockene Zeit	23°C / 55% RF	h	24-96
Praktische Dehnfähigkeit		%	0
Frostbeständig bis -15% während Transport			ja
Haltbarkeit zwischen + 5°C und + 25°C		Monat	6
Temperaturbeständig nach Aushärtung		°C	-+1200



KleMont - Spezialprodukte